

**Machines-3D**

La Citadelle des Savoir-Faire
83 Rue des Mines Innovantes
59860 Bruay-sur-l'Escaut



+33 3 62 02 40 40



info@machines-3d.com



www.machines-3d.com

TVA : FR03800096737

SIRET : 80009673700039

SWIFT : CCBPFRPPLIL


IBAN : FR76 1350 7001 1231
6296 6211 309

Filament ABS+ Machines-3D 1,75mmwidth:750px;0g Anthracite

Bonne résistance mécanique

Certification REACH

1,75 mm /width:750px;0 g



Marque : Machines-3D

Référence : M3D_ABS+_Anthracite

Prix : 26.40€ TTC

Critères associés :

Marque : Machines-3D

Technologie : FDM (Filaments)


Diamètre du filament : 1.75 mm

Type de matériau : ABS, ABS+

*Poids :*width:750px;0g

Couleur : Blanc, Gris

Descriptif :



Le **filament ABS Plus Machines-3D** est un filament de qualité supérieure **peu sensible aux déformations** dues à la chaleur (warping), il apporte une **excellente finition** de surface sur vos pièces imprimées en 3D tout en respectant leurs mesures. L'ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) est un matériau thermoplastique qui trouve une large utilisation dans **l'industrie** générale en raison de son excellente résistance aux chocs. Il sera adapté à l'impression de petites pièces précises dans leur conception, ou de **pièces mécaniques** de par sa résistance plus élevée à la chaleur et l'effort. Sa formulation spéciale retient les mauvaises odeurs et il est adopté aussi bien par les fabricants que par les utilisateurs professionnels. L'utilisation de l'ABS demande l'utilisation systématique d'un plateau chauffant pour limiter les effets de déformation du plastique sur la base de la pièce. L'ABS Machines-3D dispose d'un prix attractif et surtout d'une large gamme de couleurs !

Pour une qualité optimale, nous vous recommandons de paramétrer votre température d'extrusion de $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ pour ce filament, le plateau chauffant devra quant-à-lui être réglé entre $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ et $130\text{ }^{\circ}\text{C}$. L'ABS contient du styrène qui est émis lors de la fonte sous forme de particules fines, pouvant être dangereuses pour les utilisateurs atteints de troubles respiratoires et dont les effets sur l'homme sont peu connus. Par précaution, nous vous conseillons de privilégier des imprimantes carénées et filtrées pour imprimer en ABS, dans des espaces vides dédiés ou spacieux et aérés si vous vous y trouvez.

Filament


Buse

Plateau chauffant [PLA M3D](#) 200 -width:750px;30 °C 30 - 50 °C (non nécessaire) [PLA Plus M3D](#) 200 -width:750px;30 °C


30 - 50 °C (non nécessaire)



[ABS M3D](#) 250 -width:750px;80 °C 80 - 130 °C [ABS Plus M3D](#) 250 -width:750px;80 °C 80 - 130 °C [Smart ABS M3D](#) 240 -width:750px;80 °C 80 - 130 °C [TPC Semi-flex M3D](#) 220 -width:750px;50 °C 30 -width:750px; °C [PETG M3D](#) 230 -width:750px;50 °C 30 - 50 °C (non nécessaire) [Nylon M3D](#) 230 -width:750px;60 °C 70 °C [Nylon Fibre de carbone M3D](#) 240 -width:750px;60 °C 80 - 130 °C [Nylon Fibre de verre M3D](#) 240 -width:750px;60 °C 80 - 130 °C [PLA Bois](#) 200 °C 30 - 40 °C (non nécessaire) [PCABS M3D](#) 280 -width:750px; °C 100 - 130 °C [PLA Conductif M3D](#) 210 -width:750px;20 °C 30 - 50 °C (non nécessaire) [PVA Hydrosoluble](#) 210 -width:750px;20 °C 30 - 50 °C (non nécessaire) [ABS Retardant feu](#) 240 -width:750px;60 °C 100 - 110 °C

* Les présentes informations sont données à titre indicatif, fournies par le constructeur. Les températures de buse et de plateau chauffant peuvent varier selon l'imprimante 3D employée.







Prototypes Modèles de concept Rédaction à faible coût Figurines Jeux et jouets Gadgets et accessoires de décoration Projets de bricolage Aides pédagogiques






[Blanc](#) [Ivoire](#) [Naturel](#) [Noir carbone](#)








[Jaune citron](#)

[Jaune soleil](#) [Orange](#) [Rose bébé](#)

















[Magenta](#) [Rouge flamme](#) [Rouge rubis](#) [Violet](#)









[Bleu azure](#) [Bleu électrique](#) [Bleu océan](#) [Vert](#)







[Vert citron](#) [Vert Camouflage](#) [Or](#) [Désert](#)





[Moutarde Brun chocolat](#) [Gris arctique](#) [Anthracite](#)



Propriété Métrique Norme ISO

Module de flexion

(Flexural modulus)

2100 MPa

ISO 178

Module de traction

(Tensile Modulus)

2150 MPa

ISO 527-2

Vicat Température de Ramollissement

(Vicat softening temperature)

102 °C

ISO 306/B50

Densité

(Density)

1,05 g/cm³

ISO 1183B

Contenu de la commande

- 1 Bobine de filament ABS+ Machines-3D 1,75 mmwidth:750px;0 g Anthracite

Documentation



Support de bobine (Fichier 3D .stl)

[Lien vers la fiche du produit](#)